

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 13.02.2017
מהדורה מס' 02
עמוד 1 מתוך 3

WINCOLLA A + B



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

מאפייני המוצר

מלט נצמד דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים, עם מילוי מיוחד תיקסוטרופי המאפשר יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. פותח במעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER.

תחומי יישום

WINCOLLA בעל חוזק מכני ויכולות הצמדות גבוהות. נצמד לחומרים כגון בטון, מלט, אבן טבעית, מתכת, עץ, פלדה, צמנט, לבנים ועוד בצורה מבנית. WINCOLLA מתאים לפילוס משטחים ולדיוס בטון פגוע.
ניתן להשתמש ב-WINCOLLA כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש. הוא מאפשר הצמדות למשטחים חלקים מאוד וניתן ליישום בטכניקת Beton Plaqué. ניתן להשתמש ב-WINCOLLA לאיטום וכן החומר הצמדה.

הכנת פני השטח

המשטחים צריכים להיות יבשים ונקיים מאבק, חלקים מתפוררים, חומרים זרים, חומרים נגד הצמדה. ליישומים על משטחי מתכת, יש לסלק שאריות חלודה, גריז ושמן באופן מכני (סילון חול או מברשת תיל).

אזהרות

אין צורך בתוספים.
אין להשתמש אם המיכל פגום.
אין להוסיף מים או סולבנטים.
אין ליישם WINCOLLA בטמפרטורות מתחת ל-5°C.
יש למנוע חשיפת הרכיבים המעוררבים למקור חום ישיר.
על מנת למנוע שינויים במוצר, אין לערבב מנות חלקיות.
יש ליישם את המוצר בטמפרטורות בין 5°C עד +30°C.

יישום

יש לשפוך את רכיב ב' לתוך רכיב א' ולערבב היטב עד לקבלת צבע אחיד. כאשר מערבבים מכנית, יש לערבב במהירות נמוכה (עד 600 סל"ד), ולהמתין עשר דקות לפני היישום.
לעבודות הדבקה, יש ליישם את המוצר ולשמור על האלמנטים לחוצים למשך 18 שעות לפחות.

יישום WINCOLLA עבור יציקה

פני השטח צריכים להיות נקיים, ללא אבק, שמן, או לחות טבעית. יש ליישם את המוצר עם מברשת, רולר או כף מריחה, וליישם את המלט/ בטון לאחר 15 דקות לפחות ולא יותר משעתיים (20°C) מהיישום.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות.
WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	WINCOLLA A + B	
תאריך הוצאה: 13.02.2017		
מהדורה מס' 02		
עמוד 2 מתוך 3		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

צריכה

1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.
 עבור יציקה: 0.5 – 0.6 ק"ג למ"ר.

אריזה

רכיב א' - 1.5 ק"ג.
 רכיב ב' - 1.5 ק"ג.
 (קופסא של 6 יחידות חלק א' + 6 יחידות חלק ב').

רכיב א' - 5 ק"ג.

רכיב ב' - 5 ק"ג.

אחסון

חיי המדף של המוצר - 24 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה המקורית לפני פתיחתה,
 בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות
 התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות
 העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות.
 WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 13.02.2017
מהדורה מס' 02
עמוד 3 מתוך 3

WINCOLLA A + B



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

נתונים טכניים (ערכים ממוצעים)

נתוני המוצר לשימוש מקצועי

מסחה	מצב צבירה:
לבן	צבע רכיב א':
אפור כהה	צבע רכיב ב':
אפור בהיר	צבע א' + ב':
1:1	יחס ערבוב:
1.55-1.6	צפיפות ב- 20°C (גרם לסמ"ק):
100	תכולת חומר יבש (%):
40,000	צמיגות Brookfield:
4:30 שעות	זמן ייבוש ראשוני ב- 20°C:
5:00 שעות	זמן ייבוש סופי ב- 20°C:
	זמן עבודה:
3:30 שעות	+10°C
2:30 שעות	+20°C
1:15 שעות	+30°C
7 ימים	התקשות מלאה:
בין -30°C עד +100°C	טמפרטורות עבודה:

המוצר עומד בחוק 2003/53/EC

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות.
WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.