

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 24.02.2018
מהדורה מס' 01
עמוד 1 מתוך 2

WIN BITUROOF



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

תיאור המוצר

WINBITUROOF, פותח במעבדות המחקר ופיתוח של WINKLER, משחה חד-רכיבית מוכנה לשימוש לפילוס, העשויה מתרחיף ביטומן במים.

תחומי יישום

מבטיח עבירות מצוינת וקל ליישום: משמש לפילוס ולשיקום שיפועים על תשתיות ביטומן (חלקות או יריעות ביטומן גרנולריות) לפני יישום שכבה חדשה של מוצר איטום. ניתן לשימוש גם כפס לקנטים בחיבור בין קיר-רצפה.

הכנת פני השטח

יש לנקות את פני השטח ביסודיות לסילוק לכלוך, אבק וחומרים משוחררים, כל סוגי השמן או גריז, חומרים זרים או חומרים נגד הדבקה. יש ליישם רק על גבי תשתיות יבשות. ממברנות ביטומן משופר יעברו לפחות 180 יום של חמצון לפני המשך היישום של המוצר. ממברנות פגומות, מחוררות, עם בליטות ושקעים או משוחררות וכן רווחים בין יריעות (fish mouth) יתוקנו ויאטמו על ידי חומר איטום מגומי-ביטומן WINSEAL.

המלצות

אין להוסיף תוספים.
 אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
 אין להוסיף מים או חומרים ממסים.

יישום

יש לערבב את המוצר במהירות לפני השימוש עד לקבלת תערובת אחידה. WIN BITUROOF מוכן לשימוש וניתן ליישום עם כף טיחים או שפכטל ממתכת. כל שכבה של המוצר תהיה בין 2 ל-15 מ"מ. ליישום נוסף, יש להמתין לפחות 24 שעות. עובי מקסימלי: 4 ס"מ.
 יש להגן על WIN BITUROOF מפני מים, גשם, שלג או לחות גבוהה בלילה למשך 48 שעות לפחות. ניתן ליישם את שכבת האיטום העליונה על תשתית יבשה ונקייה, תוך 14 יום. ניתן להשתמש ב-WIN BITUROOF יחד עם כל ממברנה נזלית לאיטום של WINKLER. ניתן ליישם ממברנות ביטומן משופרות חדשות על ידי יישום עם מבער או ביישום קר עם WINGLUE, WINGLUE FAST או WINGLUE UNIVERSAL. טמפרטורות יישום מומלצות בין +5°C עד +35°C.

צריכה

1.6-1.7 ק"ג למ"ר למ"מ עובי.

אריזה

מיכל 20 ק"ג

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו הטכנית והמעשית, והוא נועד למתן מידע בלבד. מכיוון שאיננו יכולים להתערב ישירות בתנאים באתרי העבודה ובהוצאת לפועל של העבודות, ההמלצות והעצות הניתנות כאן כלליות ואינן מחייבות את WINKLER. המידע שמסופק כאן אינו פוטר את הלקוח מאחריותו האישית לבדוק את המוצרים שלנו מבחינת התאמתם לשימוש המיועד. על הלקוח לבדוק שגיליון נתונים טכניים זה תקף עבור אצוות הייצור של המוצר בו הם מעוניינים ושלא הוצא גיליון עדכני יותר, כמו במקרה של החלפת גיליון על ידי מהדורות עדכניות יותר. לכל שאלה, צרו קשר עם המשרד הטכני שלנו. WINKLER שומרת את הזכות לבצע שינויים טכניים מכל סוג שהוא ללא הודעה מראש.
 המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים
תאריך הוצאה: 24.02.2018
מהדורה מס' 01
עמוד 2 מתוך 2

WIN BITUROOF



Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 –
info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

אחסון

אורך חיי המדף של המוצר הוא 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו התקינה והשלמה בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על תקנות בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על אופן סילוק המוצר.

נתונים טכניים (ערכים ממוצעים)

צבע	חום (שחור לאחר ייבוש מלא)
משקל מרחבי ב- 20°C (גרם לסמ"ק)	1.65 ± 0.05
צמיגות Brookfield ב- 20°C (CPS):	$12,000 \pm 2000$
תכולת מוצקים (%):	85 ± 0.3
התקשות ב- 20°C	24 שעות
טמפרטורות יישום	בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$
התארכות %	10 ± 2
היצמדות לתשתית ביטומן	מצוינת
VOC	<1
סימון מכס	27150000

המוצר נועד לאנשי מקצוע
המוצר עומד בדרישות דירקטיבה 2003/53/CE

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו הטכנית והמעשית, והוא נועד למתן מידע בלבד. מכיוון שאיננו יכולים להתערב ישירות בתנאים באתרי העבודה ובהוצאת לפועל של העבודות, ההמלצות והעצות הניתנות כאן כלליות ואינן מחייבות את WINKLER. המידע שמסופק כאן אינו פוטר את הלקוח מאחריותו האישית לבדוק את המוצרים שלנו מבחינת התאמתם לשימוש המיועד. על הלקוח לבדוק שגיליון נתונים טכניים זה תקף עבור אצוות הייצור של המוצר בו הם מעוניינים ושלא הוצא גיליון עדכני יותר, כמו במקרה של החלפת גיליון על ידי מהדורות עדכניות יותר. לכל שאלה, צרו קשר עם המשרד הטכני שלנו. WINKLER שומרת את הזכות לבצע שינויים טכניים מכל סוג שהוא ללא הודעה מראש.
המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.